

ПЛАСТИКАТ PVC ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ PLASTICIZED МАРКА ПРБ-45 PRB-45 TYPE



НАЗНАЧЕНИЕ

Поливинилхлоридный пластикат предназначен для изготовления рукояток рулей бензопил, эксплуатирующихся при температуре от -45°C до +50°C.

APPLICATION

PVC plasticized is used for manufacture of handles for gasoline saw operating at temperature range from -45°C up to +50°C.

ОПИСАНИЕ

Выпускается в виде гранул черного цвета .

DESCRIPTION

It is produced in granules of black color.

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА

Термопластичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции с добавлением пластификаторов, термостабилизаторов, акцепторов хлористого водорода, лубрикантов и пигментов.

PRODUCTION

PVC plasticized is thermoplastic material produced by processing of PVC compound with addition of plasticizers, thermostabilizers, acceptors of hydrogen chloride, lubricants and pigments.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТУ 6-01-00203312-137-92

Наименование показателей	Норма
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°C, Ом·см, не менее	1·10 ¹⁰
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	12 (120)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Температура хрупкости, °С, не выше	минус 45
Твердость в ед. шкалы Шора, не более	80
Плотность, г/см ³ , не более	1,4
Водопоглощение, %, не более	0,25
Потери в массе при 160°C в течение 6 часов, %, не более	3,0

SPECIFICATIONS TU 6-01-00203312-137-92

Name of properties	Standard
Specific volume resistance at 20°C, Ohm·cm, no less than	1·10 ¹⁰
Strength at rupture, MPa (kgf/cm ²), no less than	12 (120)
Elongation at rupture, %, no less than	250
Brittleness temperature, °C, no higher than	- 45
Shore hardness scale, units, no more than	80
Density, g/cm ³ , no more than	1.4
Water absorption, %, no more than	0.25
Mass loss at 160°C during 6 h., %, no more than	3.0

ПОСТАВКА

Специальные мягкие контейнеры типа МКР-1,0М, МКР-1,0С с полиэтиленовым вкладышем массой 500-600 кг (полувагон 40 тн) и 4-5 слойные бумажные мешки марки НМ с полиэтиленовым вкладышем или полипропиленовые мешки массой 25±0,5 кг (вагон 60 тн.).

DELIVERY

Specialized soft containers of MKR-1.0 M, MKR-1.0 C type with polyethylene insert 500-600 kg (half wagon of 40t.) and 4-5 layer paper bags of NM type with polyethylene insert or polypropylene bags of 25±0.5 kg (wagon of 60 t).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1 год со дня изготовления, в закрытых отопляемых складах до 10 лет.

При соблюдении температурного режима эксплуатации и условий хранения, пластикат не оказывает токсичного действия на организм и не требует мер предосторожности.

GUARANTEED STORAGE LIFE

1 year since the date of production, in closed heated warehouse, in conditions of long-term storage - up to 10 years.

At observance of temperature and storage conditions the product does not render toxiferous effect on human body and does not require precautions.